IODOPHOR COMPRISING POLY-N-VINYLLACTAM AND DEXTRIN

Patent number:

WO9528841

Publication date:

1995-11-02

Inventor:

BREITENBACH JOERG (DE); SANNER AXEL (DE);

THOMA DIETRICH (DE)

Applicant:

BASF AG (DE); BREITENBACH JOERG (DE); SANNER

AXEL (DE); THOMA DIETRICH (DE)

Classification:

- international:

A01N59/12; A01N59/12; (IPC1-7): A01N59/12

- european:

A01N59/12

Application number: WO1995EP01299 19950408 Priority number(s): DE19944414254 19940423

Also published as:

EP0757520 (A1) US5731009 (A1)

DE4414254 (A1)

EP0757520 (B1)

Cited documents:

EP0526800 US4719106

Report a data error here

Abstract of WO9528841

The invention concerns an iodophor containing: a) 20 to 71 wt.% PVP or poly-N-vinylcaprolactam; b) 20 to 71 wt.% dextrin having a dextrose-equivalent value of 2 to 40; c) 6 to 25 wt.% elementary iodine; and d) 3 to 12.5 wt.% iodide ions. The invention further concerns a method for its preparation.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE CORV

THIS PAGE BLANK (USP.

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ :			(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:		WO 95/28841
A01N 59/12		A1	(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:	2. Novem	nber 1995 (02.11.95)
(21) Internationales Aktenzeichen: PC	T/EP9	5/0129	9 (81) Bestimmungsstaaten:	CA, JP, MX, US,	europäisches Patent

(30) Prioritätsdaten: P 44 14 254.4

(22) Internationales Anmeldedatum:

23. April 1994 (23.04.94)

DE

8. April 1995 (08.04.95)

NL, PT, SE).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BASF AK-TIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BREITENBACH, Jörg [DE/DE]; Am Kaiserberg 14, D-53545 Linz (DE). SANNER, Axel [DE/DE]; Lorscher Ring 2c, D-67227 Prankenthal (DE). THOMA, Dietrich [DE/DE]; Gustav-Nachtigal-Strasse 81, D-68219 Mannheim (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: BASF AKTIENGESELLSCHAFT; D-67056 Ludwigshafen (DE).

Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht.

- (54) Title: IODOPHOR COMPRISING POLY-N-VINYLLACTAM AND DEXTRIN
- (54) Bezeichnung: IODOPHOR AUS POLY-N-VINYLLACTAM UND DEXTRIN
- (57) Abstract

The invention concerns an iodophor containing: a) 20 to 71 wt.% PVP or poly-N-vinylcaprolactam; b) 20 to 71 wt.% dextrin having a dextrose-equivalent value of 2 to 40; c) 6 to 25 wt.% elementary iodine; and d) 3 to 12.5 wt.% iodide ions. The invention further concerns a method for its preparation.

(57) Zusammenfassung

Iodophor, enthaltend a) 20 bis 71 Gew.-% PVP oder Poly-N-vinylcaprolactam, b) 20 bis 71 Gew.-% Dextrin vom DE-Wert 2 bis 40, c) 6 bis 25 Gew.-% elementarem Iod, d) 3 bis 12,5 Gew.-% Iodidionen und Verfahren zu dessen Herstellung.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
ΑU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ	Neusecland
BJ	Benin	IE	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan .	RO	Rumānien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MID	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

Iodophor aus Poly-N-vinyllactam und Dextrin

Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft ein hinsichtlich der Eigenschaften und der Einfachheit der Herstellungsweise verbessertes Iodophor, wobei der Träger aus einer Mischung von Dextrin mit einem Poly-N-vinyllactam, nämlich Poly-N-vinylpyrrolidon (PVP oder Polyvidon) oder 10 Poly-N-vinylcaprolactam, besteht.

Auf dem Gebiet der Feindesinfektionsmittel ist PVP-Iod ein lange etabliertes, jedoch kostenintensives Produkt. Auch die Herstellung von Saccharid-haltigen Iodophoren durch Polymerisation von Vinylpyrrolidon in Anwesenheit der jeweiligen Oligo- oder Polysaccharide ist aus EP-A-526 800 bekannt. Derartige Produkte sind zwar preiswerter als PVP-Iod, aber entsprechen nicht den Anforderungen an PVP-Iod. Außerdem sind sie bisher pharmakologisch nicht akzeptiert.

20

EP-B-196 813 beschreibt Mischungen von PVP-Iod mit Zucker,
EP-A-259 982 mit Zuckeralkoholen und gegebenenfalls Zucker,
EP-A-213 717 mit Zucker und einem gelierenden Polysaccharid. Die
Herstellung ist umständlich, denn es muß zunächst das PVP-Iod
25 hergestellt und dieses anschließend mit dem (den) Zusatzstoff(en)
abgemischt werden. Ein direktes Mischen aller Komponenten ist
nicht möglich. Außerdem sind die Produkte für pharmazeutische
Zwecke nicht geeignet, weil ihr verfügbarer Iodgehalt, der Gehalt
an freiem Iod sowie der Iodverlust in der Regel außerhalb des
30 von den Gesundheitsämtern zugelassenen Bereichs liegt.

US 4 719 106 beschreibt Mischungen aus Polydextrose-Iod und PVP-Iod. Die Herstellung von Polydextrose für diesen Einsatzbereich ist umständlich und unwirtschaftlich: Zunächst werden 35 Polysaccharide in Glukose zerlegt, dann wird diese in Gegenwart von Sorbit und Zitronensäure wieder polykondensiert (vgl. EP 380 248).

Der Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, ein einfaches und 40 wirtschaftliches Verfahren zur Herstellung eines Iodophors zu entwickeln, das in allen Punkten den Anforderungen an PVP-Iod entspricht.

2

Es wurde nun gefunden, daß diese Aufgabe gelöst werden kann, indem man eine Mischung von PVP oder Poly-N-vinylcaprolactam und Dextrin mit einem Dextroseäquivalent (DE-Wert) im Bereich von 2 bis 40, vorzugsweise 10 bis 30, in üblicher Weise zum Iod-5 komplex umsetzt.

Die Dextrine sind handelsüblich und in einfacher Weise aus Stärke durch unvollständige Hydrolyse mit verdünnter Säure, durch Hitzeeinwirkung sowie durch oxidativen oder enzymatischen Abbau mit 10 Hilfe von Amylasen zugänglich.

Durch Hydrolyse in wäßriger Phase erhältliche Stärkeabbauprodukte eines gewichtsmittleren Molekulargewichtes von 2500 bis 25000 werden im Unterschied zu den Röstdextrinen üblicherweise als 15 verzuckerte Stärken bezeichnet und sind als solche im Handel erhältlich.

Derartige verzuckerte Stärken sind von den Röstdextrinen u.a. dadurch chemisch verschieden, daß bei einem hydrolytischen Abbau 20 in wäßrigem Medium (üblicherweise Suspensionen oder Lösungen), der in der Regel bei Feststoffgehalten von 10 bis 30 Gew.-% sowie vorzugsweise säure- oder enzymkatalysiert vorgenommen wird, die Möglichkeit der Rekombination und Verzweigung im wesentlichen nicht gegeben ist, was sich nicht zuletzt auch in anderen 25 Molekulargewichtsverteilungen äußert.

Die Herstellung verzuckerter Stärken ist allgemein bekannt und u.a. in Günther Tegge, Stärke und Stärkederivate, Behr's Verlag, Hamburg 1984, S. 173 und S. 220 ff sowie in der EP-A 441 197

30 beschrieben. Vorzugsweise handelt es sich bei den erfindungsgemäß zu verwendenden verzuckerten Stärken um solche, deren gewichtsmittleres Molekulargewicht Mw im Bereich von 4000 bis 16000, besonders bevorzugt im Bereich von 6500 bis 13000 liegt.

35 Die erfindungsgemäß zu verwendenden verzuckerten Stärken sind normalerweise bei Raumtemperatur in Wasser vollständig löslich, wobei die Löslichkeitsgrenze in der Regel oberhalb von 50 Gew.-% liegt. Vorzugsweise sind die Lösungen bei Raumtemperatur bei 10 bis 20 Gew.-%, besonders bevorzugt bei 30 bis 40 Gew.-% klar 40 löslich und nicht kolloidal suspendiert.

Darüber hinaus ist es empfehlenswert, solche erfindungsgemäß zu verwendenden verzuckerten Stärken anzuwenden, deren Dextroseäquivalent DE 2 bis 40, vorzugsweise 10 bis 30 und besonders bevorzugt 10 bis 20 beträgt. Der DE-Wert charakterisiert das Reduktionsvermögen bezogen auf das Reduktionsvermögen von wasserfreier Dextrose und wird nach DIN 10 308, Ausgabe 5.71, des

Deutschen Normenausschusses Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte, bestimmt (vgl. auch Günther Tegge, Stärke und Stärkederivate, Behr's Verlag, Hamburg 1984, S. 305).

5 Als Ausgangsstärken zur Herstellung der erfindungsgemäß zu verwendenden verzuckerten Starken sind prinzipiell alle nativen Stärken wie Getreidestärken (z.B. Mais, Weizen, Reis oder Hirse), Knollen- und Wurzelstärken (z.B. Kartoffeln, Tapiokawurzeln oder Arrowroot) oder Sagostärken geeignet.

10

Ein wesentlicher Vorzug der erfindungsgemäß zu verwendenden verzuckerten Stärken ist, daß es hinsichtlich ihrer Anwendung, abgesehen von der in einfachster Weise durchzuführenden partiellen Hydrolyse der Ausgangsstärke, zu ihrer Herstellung keiner 15 weiteren chemischen Modifizierung bedarf.

In den Beispielen wurden als verzuckerte Stärken die C* PUR Produkte 01906, 01908, 01910, 01915, 01921, 01924, 01932 oder 01934 der Cerestar Deutschland GmbH, Krefeld, eingesetzt. Sie weisen im 20 wesentlichen alle eine bimodale Molekulargewichtsverteilung auf und sind wie folgt charakterisiert:

	Тур	Mw	Ū	Gew% < 1000	DE
25	01906	20080	10,9	12,2	2- 5
	01908	19290	10,0	15,9	8-10
	01910	10540-12640	8,5-9,9	24,7-26,4	11-14
	01915	6680-8350	6,8-8,4	32,9-34,7	17-19
30	01921	6700	7,4	39,1	20-23
	01924	4730	6,8	53.6	26-30
	01932	4500	7,9	63,2	33-35
	01934	3000	6,0	68,4	36-39

35

Bestimmungen von M_n mittels Dampfdruckosmose ergaben für die bevorzugten Typen 01910 und 01915 folgende Werte:

1560 g/mol (1910)

40

980 g/mol (1915)

Ħ

Uneinheitlichkeit

Gewichts-Mittelwert des Molekulargewichts Mw

Mn zahlenmäßiger Mittelwert des Molekulargewichts

Dextrose-Aquivalent DE

4

Für die Umsetzung des Iods und Iodids mit dem Träger im festen Zustand muß der Träger in homogener Form vorliegen. Diese homogene Form kann erzielt werden durch Trocknen der gemeinsamen Lösung der Komponenten, es genügt aber auch, die pulvrigen Kompo-5 nenten gemeinsam gründlich zu vermahlen. Dies kann nach üblichen Techniken, z.B. mit Kugelmühlen, Intensivmischern, Taumelmischern mit Kugeln usw. erfolgen. Iod und Reduktionsmittel oder Iodid kann anschließend als Feststoff oder Lösung in dem gleichen Gefäß zugemischt werden. Die Komplexbildung geschieht durch Zusatz von 10 soviel Iod und Iodid, daß die Endmischung 6 bis 25, vorzugsweise 15 bis 20 Gew. Iod und pro Mol Iod (J_2) 1 Mol Iodid enthält, und anschließendes mehrstündiges Tempern bei 50 bis 110°C. Das Kation des Iodids ist beliebig, in der Regel Natrium oder Kalium. Das Iodid kann durch eine äquivalente Menge eines Reduktionsmittels, 15 das Iod zu Iodid reduziert, beispielsweise Ameisensäure und ihre Salze, vorzugsweise Ammoniumformiat, Glukose, Ascorbinsäure, Malonsäure, Oxalsäure, Ammoniumoxalat, Harnstoff, Harnstoff-H2O2, Ammoniumcarbaminat ersetzt werden, wenn die Ausgangsiodmenge entsprechend erhöht wird. Dabei ist zu berücksichtigen, daß Dextrine 20 aufgrund ihrer aldehydischen Endgruppen auch ein gewisses Reduktionsvermögen für Iod haben.

Die Gesamtmischung kann, falls sie als Lösung (vorzugsweise in Wasser) vorliegt, in dieser Form in den Handel gebracht und ange25 wendet werden. Meist werden die Iodophore jedoch in Pulverform hergestellt und vertrieben. Die Anwendung als Feindesinfektionsmittel kann ebenfalls in Pulverform oder in wäßriger Lösung erfolgen. Die Wirkung setzt auf jeden Fall erst in Lösung ein, es muß also auch bei trockener Anwendung in irgend einer Form zumindest Feuchtigkeit (bei medizinischer Anwendung z.B. Wundsekret) hinzukommen. Das Iodophor kann auch in Cremes, Aerosole oder Darreichungsformen wie Suppositorien eingearbeitet werden und so zur Anwendung kommen.

35 Die Gewichtsanteile der fertigen Gesamtmischung (im Fall einer Lösung bezogen auf den Festgehalt) liegen bei 20 bis 71, vorzugsweise 30 bis 60 % PVP oder Poly-N-vinylcaprolactam, 20 bis 71, vorzugsweise 30 bis 60 % Dextrin, 9 bis 37,5 % Iod, wovon jeweils ein Drittel in Form von Iodidionen vorliegt, und 0 bis 900, vorzugsweise 0 bis 500 % Wasser.

Die polymeren Vinyllactame haben K-Werte nach H. Fikentscher (Cellulosechemie 13 (1932), 58 bis 64 und 71 bis 74) im Bereich von 12 bis 100, vorzugsweise 25 bis 70. Auch vernetztes PVP ist für die Herstellung von festem Iodophor einsetzbar und kann mit in Wasser unlöslichen Stärken zu einem Iodkomplex umgesetzt werden und so z.B. als Wundauflage Verwendung finden.

PCT/EP95/01299 WO 95/28841

Die Bestimmung des verfügbaren Iodgehaltes erfolgt nach dem Deutschen Arzneimittel Codex (DAC) 1986, 2. Ergänzung 1990, für Polyvidon-Iod. Dort ist der Gehalt zwischen mindestens 9 und höchstens 12 % verfügbarem Iod festgelegt. Gleiches gilt für 5 die USP XXII (Povidone-Iodine). Auch die Bestimmung des Iodid-Gehaltes ist dort beschrieben. Der verfügbare Iodgehalt entspricht dem durch Titration mit Thiosulfat meßbaren Wert. Die Bestimmung des freien Iodgehalts erfolgt nach D. Horn und W. Ditter "PVP-Iod in der operativen Medizin", S. 7 ff.,

10 Springer-Verlag, Heidelberg 1984.

Auch der Gesamtgewichtsverlust von höchstens 8 % mit 0,5 g Substanz beim Trocknen im Trockenschrank bei 100 bis 105°C (Trocknungsverlust) ist im DAC 1986, 3. Lieferung 1988, festge-15 legt und wird von den erfindungsgemäßen Produkten eingehalten.

Der Verlust des verfügbaren Iods (Iodverlust) bei einer Wärmelagerung gibt Aufschluß über die Stabilität des Komplexes und wird wie folgt bestimmt:

20

Die Bestimmung erfolgt aus einer PVP-Iodlösung, die 1 % verfügbares Iod enthält. Diese wird wie folgt hergestellt: In einem 100 ml Schlifferlenmeyerkolben werden x g PVP-Iod-Probe eingewogen und mit Wasser auf ein Gesamtgewicht von 50 g ergänzt.

25

Berechnung der einzuwiegenden Menge x in Gramm:

$$x = \frac{5000}{(100 - TV) \cdot VI}$$

30

% Trocknungsverlust nach DAC VJ % Verfügbares Iod nach DAC

35 Die Lösung wird 3 Stunden lang geschüttelt.

Nach dem Schütteln werden 5,0 ml mit einer geeichten Vollpipette in einen 250 ml Erlenmeyerkolben pipettiert, mit ~ 100 ml dest. Wasser und 1 Tropfen Essigsäure verdünnt und bis zum Endpunkt 40 (farblos bis schwache Gelbfärbung) möglichst rasch mit 0,02 n Natriumthiosulfatlösung titriert (Verbrauch V).

б

Wärmelagerung

Die PVP-Iodlösung wird bis 1 cm unter dem Stopfen in eine braune 25 ml Schlifflasche gefüllt und anschließend 15 Stunden lang bei 5 80°C ± 0,5°C im Wärmeschrank gelagert. Etwa 15 Minuten nach Einbringen der Flasche in den Wärmeschrank wird durch Anheben des Stopfens kurz belüftet. Nach 15stündiger Lagerung werden nach Abkühlen des Flascheninhalts 5,0 ml entnommen und der Gehalt an verfügbarem Iod wie im DAC beschrieben mit 0,02 n Natriumthio-10 sulfat-Lösung bestimmt (Verbrauch N).

Berechnung des Iodverlustes

15 % Iodverlust =
$$\frac{V - N}{V}$$
 · 100

dabei bedeuten:

V = Verbrauch an Na₂S₂O₃-Lösung <u>vor</u> der Lagerung [ml]

N = Verbrauch an Na₂S₂O₃-Lösung <u>nach</u> der Lagerung [ml]

20

Bemerkung:

Um Unregelmäßigkeiten (Temperaturschwankungen, Stromausfall etc.) während der Lagerung erkennen zu können, ist es zweckmäßig, eine 25 Vergleichsprobe mit bekanntem Iodverlust mit zu analysieren.

Die Dextrine sind allein nicht in der Lage, ausreichend stabile Iodkomplexe zu bilden. Überraschenderweise können sie es aber in Mischung mit PVP oder Poly-N-vinylcaprolactam doch, denn gleiche 30 Mengen der Mischung einerseits und von ungemischtem PVP oder Poly-N-vinylcaprolactam andererseits nehmen gleiche Mengen Iod auf, und zwar mit gleicher Bindungskraft. Es liegt also offenbar bei der Mischung eine Art Synergismus vor. Im Gegensatz zu Propfpolymeren handelt es sich bei den Mischungen um pharmakologisch 35 akzeptierte Produkte. Gegenüber dem PVP-Iod bieten die erfindungsgemäßen Iodophore neben ökologischen Vorzügen, die auf der guten biologischen Abbaubarkeit des Dextrinanteils beruhen, wirtschaftliche Vorteile, da die Einsatzstoffkosten entscheidend reduziert sind. Darüber hinaus genügen die erfindungsgemäßen 40 Iodophore überraschenderweise im Gegensatz zu den bekannten mit andersartigen (Poly-)Sacchariden meist in allen Punkten den Anforderungen der Zulassungsbestimmungen und der Praxis, wie die folgende Tabelle zeigt:

•

Vergleich zwischen erfindungsgemäßem PVP-Dextrin-Iod und anderen PVP-Polysaccharid-Iod-Addukten

5		·	verfügb. Iodgeh. nach DAC	Iod- verlust	freies Iod ppm	Iodid nach DAC
10		Pharmakol. zulässiger bzw. angestrebter Bereich	9-12	1-5	3-6	<u>≼</u> 6
	Bsp. 1		11,7	2,6	3,0	5,3
	Bsp. 2		12,0	1,5	2,6	4,7
	Bsp. 3		10,7	3,0	3,0	5,9
15	Bsp. 4		11,3	2,5	3,0	5,6
13	Bsp. 5		10,8	4,0	2,5	6,0
	Bsp. 6		11,9	3,3	3,2	4,9
	Bsp. 7		11,5	1,6	1,5	5,9
	Bsp. 8		11,8	1,6	5,0	5,0
20	Bsp. 9		10,1	1,7	5,9	4,7
	VglVers. 1	PVP-Stärke (Zulkowsky*)-Iod	10,6	7,4	10	17,5
	VglVers. 2	α-D-Glukose-PVP- Iod	13,1	28,3	50	-
25	VglVers. 3	Saccharose-PVP-Iod	13,2	15,7	30	-]
	VglVers. 4	<pre>a-Cyclodextrin- PVP-Iod</pre>	10,8	41,0	-	-
20	VglVers. 5	β-Cyclodextrin- PVP-Iod	12,3	Fällung	-	- .
30	VglVers. 6	γ-Cyclodextrin- PVP-Iod	13,4	Fällung	-	-

^{*)} K. Zulkowsky, Ber. d. Deutschen Chem. Ges. Bd. <u>18</u> (1980), 1395.

Nachdem die bisher bekannten Streckungsmittel für PVP-Iod, nämlich Zucker, Zuckeralkohole und gelbildende Polysaccharide sowie die aufwendige Polydextrose, keine befriedigende Lösung erbracht hatten, indem sie den Pharma-Zulassungsbestimmungen nicht genügen, war nicht zu erwarten, daß die technisch einfachere Lösung gemäß der Erfindung bessere Ergebnisse liefern könnte. Die Erfindung erschließt somit in überraschend einfacher Weise neue, gegenüber PVP-Iod preiswertere, technisch mindestens gleichwertige Iodophore.

PCT/EP95/01299

45

8

Beispiele

- Eine Mischung aus gleichen Gewichtsteilen Dextrin mit einem DE-Wert von 17,5 bis 19 und Polyvinylpyrrolidon (K-Wert 30) wurde mit 1,5 % Ammoniumformiat und 17 % Iod, bezogen auf den Polymeranteil, in einem Mischer zunächst 1 h bei Raumtemperatur, dann 20 h bei 70°C gemischt. Der Feststoffgehalt des Pulvers betrug 95,8 %, der verfügbare Iodgehalt 11,7 %, der Iodverlust 2,6 %, der freie Iodgehalt 3,0 ppm, der Iodidgehalt 5,3 %.
- 2. Eine Mischung aus gleichen Anteilen Dextrin mit einem DE-Wert von 17,5 bis 19 und Polyvinylpyrrolidon (K-Wert 30) wurde mit 1,5 % Ammoniumformiat und 17 % Iod, bezogen auf den Polymeranteil, in einem Mischer zunächst 1 h bei Raumtemperatur, dann 8 h bei 80°C gemischt. Der Feststoffgehalt des Pulvers betrug 97,0 %, der verfügbare Iodgehalt 12,0 %, der Iodverlust 1,5 %, der freie Iodgehalt 2,6 ppm, der Iodidgehalt 4,7 %,
- Eine Mischung aus gleichen Anteilen Dextrin mit einem DE-Wert von 13 und Polyvinylpyrrolidon (K-Wert 30) wurde mit 1,5 % Ammoniumformiat und 17 % Iod, bezogen auf den Polymeranteil, in einem Mischer zunächst 1 h bei Raumtemperatur, dann 20 h bei 70°C gemischt. Der Feststoffgehalt des Pulvers betrug 96,8 %, der verfügbare Iodgehalt 10,7 %, der Iodverlust 3,0 %, der freie Iodgehalt 3 ppm, der Iodidgehalt 5,9 %.
- 4. Eine Mischung aus gleichen Anteilen Dextrin mit einem DE-Wert von 10 und Polyvinylpyrrolidon (K-Wert 30) wurde mit 1,5 % Ammoniumformiat und 17 % Iod, bezogen auf den Polymeranteil, in einem Mischer zunächst 1 h bei Raumtemperatur, dann 8 h bei 80°C gemischt. Der Feststoffgehalt des Pulvers betrug 96,5 %, der verfügbare Iodgehalt 11,3 %, der Iodverlust 2,5 %, der freie Iodgehalt 3 ppm, der Iodidgehalt 5,6 %.
- 5. Eine Lösung aus gleichen Anteilen Dextrin mit einem DE-Wert von 10 und Polyvinylpyrrolidon (K-Wert 30) wurde mit 1,5 % Ameisensäure versetzt und sprühgetrocknet. Anschließend wurde mit 15 % Iod versetzt und das Pulver 1 h bei Raumtemperatur und 20 h bei 70°C gemischt. Das Produkt besaß einen Feststoffgehalt von 96,5 %, der verfügbare Iodgehalt betrug 10,8 %, der Iodverlust 4 %, der freie Iodgehalt 2,5 ppm, der Iodidgehalt 6,0 %.

9

- Eine Mischung aus Dextrin mit einem DE-Wert von 17,5 bis 19 und Polyvinylpyrrolidon (K-Wert 30) im Gewichtsverhältnis 1,25 : 1 wurde mit 1,5 % Ammoniumformiat und 17 % Iod, bezogen auf den Polymeranteil in einem Mischer zunächst 1 h bei Raumtemperatur, dann 9 h bei 80°C gemischt. Der Feststoffgehalt des Pulvers betrug 95,0 %, der verfügbare Iodgehalt 11,9 %, der Iodverlust 3,3 %, der freie Iodgehalt 3,2 ppm, der Iodidgehalt 4,9 %.
- 10 7. Eine Mischung aus Dextrin mit einem DE-Wert von 17,5 bis 19 und Polyvinylpyrrolidon (K-Wert 60) im Verhältnis 1,5 : 1 wurde mit 1,5 % Ammoniumformiat und 17 % Iod, bezogen auf den Polymeranteil, in einem Mischer zunächst 2 h bei Raumtemperatur, dann 8 h bei 80°C gemischt. Der Feststoffgehalt des Pulvers betrug 95,6 %, der verfügbare Iodgehalt 11,5 %, der Iodverlust 1,6 %, der freie Iodgehalt 1,5 ppm, der Iodidgehalt 5,9 %.
- Eine Mischung aus Dextrin mit einem DE-WErt von 17,5 bis 19
 und Polyvinylpyrrolidon (K-WErt 30) im Verhältnis 2 : 1 wurde mit 1,5 % Ammoniumformiat und 17 % Iod, bezogen auf den Polymeranteil, in einem Mischer zunächst 2 h bei Raumtemperatur, dann 8 h bei 80°C gemischt. Der Feststoffgehalt des Pulvers betrug 94,9 %, der verfügbare Iodgehalt 11,8 %, der Iodverlust 1,6 %, der freie Iodgehalt 5 ppm, der Iodidgehalt 5 %.
- Eine Mischung aus Dextrin mit einem DE-Wert von 17,5 bis 19 und Polyvinylcaprolactam (K-Wert 32) im Verhältnis 1: 1
 wurde mit 1 % Ammoniumformiat und 15 % Iod, bezogen auf den Polymeranteil, in einem Mischer zunächst 1 h bei Raumtemperatur, dann 8 h bei 90°C gemischt. Der Feststoffgehalt des Pulvers betrug 96 %, der verfügbare Iodgehalt 10,1 %, der Iodverlust 1,7 %, der freie Iodgehalt 5,9 ppm, der Iodidgehalt 4,7 %.

PCT/EP95/01299

10

Patentansprüche

1. Iodophor, enthaltend

5

- a) 20 bis 71 Gew.-% PVP oder Poly-N-vinylcaprolactam,
- b) 20 bis 71 Gew.-% Dextrin vom DE-Wert 2 bis 40,
- c) 6 bis 25 Gew.-% elementares Iod,
- d) 3 bis 12,5 Gew.-% Iodidionen.

10

- 2. Flüssiges Iodophor, bestehend aus einer 0,1 bis 40 %igen wäßrigen Lösung eines Iodophors nach Anspruch 1.
- 3. Iodophor nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch einen DE-Wert des Dextrins von 10 bis 30.
- Verfahren zur Herstellung von Iodophoren nach Anspruch 1
 durch Mischen der pulverförmigen Komponenten (a) bis (d) oder
 statt der Iodidionen (d) einer äquivalenten Menge Reduktionsmittel und 3- bis 30stündiges Tempern der Mischung bei 50 bis
 110°C.
- Verfahren zur Herstellung von Iodophoren nach Anspruch 2 durch 3- bis 30stündiges Erwärmen der gemeinsamen Lösung der Komponenten (a) bis (d) oder statt der Iodidionen (d) einer äquivalenten Menge Reduktionsmittel auf Temperaturen von 50 bis 100°C.
- 6. Verfahren zur Herstellung von Iodophoren nach Anspruch 1 durch Lösen der Komponenten (a) und (b) in möglichst wenig Wasser, Sprühtrocknen der Lösung, Mischen des erhaltenen Pulvers mit den pulverförmigen Komponenten (c) und (d) oder statt der Iodidionen (d) einer äquivalenten Menge Reduktionsmittel und 3- bis 30stündiges Tempern der Mischung bei 50 bis 90°C.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern al Application No PCT/EP 95/01299

A. CLASS IPC 6	FIGATION OF SUBJECT MATTER A01N59/12		
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	ification and IPC	
B. FIELDS	SSEARCHED		
Minimum d IPC 6	locumentation searched (classification system followed by classifica AO1N	tion symbols)	
Documental	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields s	earched
		· ·	
Electronic d	lata base consulted during the international search (name of data ba	ise and, where practical, search terms used)	
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP,A,O 526 800 (BASF) 10 Februar cited in the application see claim 8 see page 23, line 53 - page 24,		1-6
A	US,A,4 719 106 (B.V. SHETTY ET A January 1988 cited in the application see claims	·	1-6
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed	in annex.
* Special ca *A* docume consider *E* earlier filing (*L* docume which citatio *O* docume other (*P* docume later (Date of the	crimational filing date th the application but neary underlying the claimed invention t be considered to cument is taken alone claimed invention aventive step when the iore other such docu- us to a person skilled t family carch report		
	4 July 1995	3 1 . 07. 95	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Interns al Application No
PCT/EP 95/01299

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
EP-A-0526800	10-02-93	DE-A- JP-A-	4125752 5194673	04-02-93 03-08-93	
US-A-4719106	12-01-88	NONE			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 95/01299

A. KLASS IPK 6	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES A01N59/12		
Nach der I	sternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen i	Klassifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssym	bole)	
IPK 6	AO1N		
Recherchie	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen,	soweit diese unter die recherchierten Gebiet	e fallen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
		:	
			.
	·	<u></u>	
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Anga	be der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP,A,O 526 800 (BASF) 10. Februa	r 1993	1-6
^	in der Anmeldung erwähnt		
	siehe Anspruch 8	•	
	siehe Seite 23, Zeile 53 - Seite	24, Zeile	;
•	14		
A	US,A,4 719 106 (B.V. SHETTY ET A	L.) 12.	1-6
	Januar 1988		
	in der Anmeldung erwähnt siehe Ansprüche	•	
	Stelle Mispruche		
		•	
		· .	-
•	. · · ·		·
		•	-
		•	
	·		
Wei entn	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	T Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdatum veröffentlich	ht worden ist und mit der
'A' Veröff aber r	entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern n Erfindung zugrundeliegenden Prinzipe	ur zumVerständnis des der
'E' älteres	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Theorie angegeben ist	i
	dedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bede kann allein aufgrund dieser Veröffent	ichung ment als neu oder aui
schein	en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer n im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	erfinderischer Tätigkeit beruhend betr "Y" Veröffentlichung von besonderer Bede	
soll or	er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	kann nicht als auf erfinderischer Tätis	keit beruhend betrachtet
ausgei "O" Veröfi	entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichung m Veröffentlichungen dieser Kategorie i	n Verbindung gebracht wird und
P Veröff	emitzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht milichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für einen Fachmans '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselb	nahenegena ist
dem t	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist		
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherenenocricus
. 2	4. Juli 1995	3 1. 07. 9 5	
Name und	Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	1	•
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Decorte, D	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Decorce, D	·

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interns ales Aktenzeichen
PCT/EP 95/01299

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffendichung
EP-A-0526800	10-02-93	DE-A- 4125752 JP-A- 5194673	
US-A-4719106	12-01-88	KEINE	